

# PRES STONE®

## NÁVOD NA POKLÁDKU KAMENNÉHO KOBERCE

1.

### BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM POKLÁDKY

#### Ochranné pracovní pomůcky

- Na pokládku použijte pracovní oděv, gumové ochranné rukavice, ochranné brýle nebo štít, uzavřenou pracovní obuv.
- Používaná chemie nesmí přijít do styku s pokožkou a očima.
- Při práci se chráťte před výpary důkladným větráním nebo vhodnými ochrannými pomůckami.
- Při zasazení oka důkladně vypláchnete otevřené oko proudem vlažné vody po dobu minimálně 25 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při potřísňení pokožky ihned omyjte místo vlažnou vodou a mydlem.
- Při náhodném požití vypláchnete ústa a vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Technické poradenství:

- Tel.: +420 724 355 306
- E-mail: [info@pressstone.cz](mailto:info@pressstone.cz)

1.

### NÁŘADÍ NA POKLÁDKU

- Zednická lžíce
- Nerezové hladítko
- Silikonová nebo gumová stérka na vyprázdnění směsi z věder
- Ruční elektrická vrtačka opatřená míchadlem nebo elektrické ruční míchadlo
- Vědro (3 l) pro míchání PRESSTONE pojiva složka A, PRESSTONE pojiva složka B
- Kulaté plastové vědro (45 l) pro míchání pojiva s kamenivem
- Gramová váha cca do 5000 g
- Velurový váleček, štětec na aplikaci penetrace
- PU lepidlo v tubě na lepení dilatačních a ukončovacích lišť

2.

POKRAČOVÁNÍ  
NA DRUHÉ STRANĚ



3.

# SKLADOVÁNÍ KAMENIVA A POJIVA PRESSSTONE složek A a B

- Kamenivo skladujte v původních pytlech v suchu.
- Složky A a B skladujte v suchu a pouze v původních označených obalech při teplotách +12 °C až + 25 °C.
- Kamenivo PRESSSTONE je omílané, prané a dokonale sušené. Pokud by mělo kamenivo v pytlích rozdílnou barvu, pravděpodobně zvlhlo při dopravě nebo při špatném skladování a není vhodné k pokládce. V tomto případě je nutné ho osušit např. na slunci. Při dodatečném dokupování dejte pozor na dodržení frakce a šarže, protože kamenivo je přírodní materiál a může se tak lišit odstín. Z toho důvodu doporučujeme při prvním zakoupení kameniva přikoupit min. 5 % až 10 % navíc.

4.

# PŘÍPRAVA PODKLADU

## Pokládka na starší povrchy

- Před pokládkou povrch pečlivě prohlédněte. Abyste kamenný koberec dobře přílnul, musí být podklad nosný, suchý, čistý, bez známek nečistot (olej, mastnoty, mech, písek, cementové mléko), dostatečně pevný v tlaku a tahu. Nesoudržné částice, zbytky lepidla, mastnoty a barvy odstraňte broušením, frézováním nebo otryskáním. Nesavé, hladké podklady odmastěte a obruste. Poté vysajte nebo očistěte vysokotlakým čističem.
- Původní dilatační spáry se musí i při pokládce kamenného koberce zachovat tj. v místě dilatačních spár je potřeba osadit dilatační profily. Pokud je v povrchu hloubková prasklina, pravděpodobně se jedná o spáru, která může "pracovat", a to i po nanesení kamenného koberce. Aby nedošlo k jeho poškození, doporučujeme spáru před pokládkou odborně opravit a v místě praskliny osadit dilatační lištou. Nezapomeňte poté povrch očistit a vysušit. Při pokládce v exteriéru použijte penetraci dle povrchu PRESSSTONE OUT na nesavý povrch nebo PRESSSTONE OUT VENKOVNÍ. Při pokládce v interiéru použijte penetraci PRESSSTONE IN.

## Pokládka na nový beton

- Pokud betonujete podklad (min. beton C20 pochozí, beton C25 pojazdový silniční), k dokonalé pevnosti použijte armovací prvky a dodržte odtokový spád vody (1 cm/1m). Výška podkladního betonu je závislá na podloží v dané oblasti. Důležité je, aby ho v zimním období nezvedl mráz.
- Takto připravený povrch musí zrát 28 dní. Poté povrch zbavte nečistot, hlavně tzv. betonového mléka, které vzniká na povrchu při zrání a schnutí betonu, nejlépe broušením. Povrch musí být před pokládkou čistý a suchý. Pro venkovní pokládku doporučujeme penetraci PRESSSTONE OUT, na pokládku v interiéru PRESSSTONE IN.

5.

# PŘÍPRAVA SMĚSI PRO KAMENNÝ KOBEREC

- Důsledně dodržte poměry složek A a B, uvedené na obalech pojiva PRESSSTONE.
- Překontrolujte, zda nejsou kbelíky se složkami A a B poškozeny a pytel s kamenivem neobsahuje vlhkost.
- Pojivo PRESSSTONE složky A smíchejte se složkou B v požadovaném poměru v plastovém vědru. Míchejte elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami cca 2-3 minuty. Vzniklou směs nalejte do předem připraveného plastového stavebního kulatého vědra na kamenivo a důkladně míchejte míchadlem po dobu 2 minut. Aplikační teplota je +8 °C až +25 °C. Zpracovatelnost směsi (A + B + kamenivo) je 30 minut při teplotě 20° C. Zpracovatelnost se zkracuje se zvyšující se teplotou a naopak.

6.

# POKLÁDKA KAMENNÉHO KOBERCE

## Pokládka na vodorovný povrch

- Před samotným nanesením směsi kameniva a pojiva na povrch je potřeba osadit ukončovací, případně dilatační lišty. Poté přistoupíme k přípravě směsi dle bodu 5. Připravenou směs kameniva a pojiva vlijte na připravený povrch a rovnoměrně roztáhněte. Nerezovým hladítkaem zahazujte a vtláčujte směs do požadované doporučené vrstvy dle frakce kameniva tak, aby byl povrch kamenného koberce souvislý bez prohlubní. Pohledem kontrolujte povrch, zda některé kamínky nevyčnívají. Proti nalepování kamínků na hladítka používejte hadík nebo štětec namočený v acetolu a hladítka dle potřeby otírejte. Vyvarujte se pokapání či polití kamenného koberce acetolem při pokládce. Po pokládce zajistěte aplikovanou plochu proti vodě a vlhkosti. Po dobu 24 hodin aplikovanou plochu nezatěžujte! Po 48 hodinách je kamenný koberec pochozí, po 7 dnech je možné plné zatížení. Doporučená doba zrání směsi závisí na okolní teplotě.

# UPOZORNĚNÍ

- Mramorové a kamenné koberce PRESSSTONE jsou dodávány dokonale suché. Nesmí přijít do styku s vodou (ani kapka), jinak je negativně ovlivněna soudržnost směsi. Povrch by dostal mléčný nádech a drotil by se.
- Kamenný koberec nesmí během pokládky do 24 hodin přijít do styku s deštěm, vodou ani rosou. Mohla by vzniknout mléčná, málo pevná místa a hrozilo by drolení.
- Pokud by během procesu tuhnutí teplota klesla pod 10 °C, pojivo by zbzlalo.
- Vždy dodržujte přesné váhové poměry pojiv, aby nevznikla lepivá místa, na kterých by ulpíval prach, který nelze šetrně odstranit.
- Nejprve rozmíchejte obě složky a poté smíchejte s kamenivem.
- Kamenivo se vzniklou směsi pojiv promíchejte opravdu důkladně, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí kamínků pojivy.
- Pokud by se kamenný koberec aplikoval na povrch se špatnou soudržností, hrozilo by odlupování podkladu i s kamenným kobercem.

PRES<sup>®</sup>  
STONE

